



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



ArdaJoint Maxi

Voegen 2-20 mm

Product

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen. Ardal ArdaJoint Maxi biedt een hoge, zekere flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès, hardt scheurvrij uit en is chromaatarm. ArdaJoint Maxi is smeüig en makkelijk te verwerken, vorstbestendig en waterdampdiffusieopen. Geschikt voor voegen van 2 - 20 mm.

Toepassingen

ArdaJoint Maxi is geschikt voor het voegen van keramische wand- en vloerbekledingen, ook porcellanato grès, cotto, mozaïek, splijttegels, glasmozaïek, klinkers, steenstrippen, betonsteen en niet verkleuringsgevoelige natuursteensoorten* binnen en buiten. Ook geschikt op ondergronden met vloerverwarming. Bij voegbreedten tot 6 mm met water- en vuilafwijzende werking adviseren wij de toepassing van ArdaJoint Speciaal. Bij voegbreedten tot 15 mm en in sterk belaste natte ruimtes ArdaJoint Flex. Bij hoge chemische en mechanische belasting Ardal Unipox Epoxyvoeg.

* vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.

Eigenschappen

- Voor voegbreedten van 2 tot 20 mm.
- Voor wand en vloer.
- Smeüig, makkelijk te verwerken.
- Voor binnen en buiten.
- Watervast en vorstbestendig.
- Zekere hechting aan de voegflanken.

Verwerking

Ondergrond: Voor het begin van de werkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het voegmateriaal.

Verwerken: ArdaJoint Maxi niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur onder de +5°C verwerken. Geadviseerde verwerkingstemperatuur: +5°C en + 30°C.

Mengen: In een schone aanmaakemmer schoon en koud water gieten. Ca. 5,2 liter water bij 25 kg ArdaJoint Maxi. Ca. 1,0 liter water bij 5 kg ArdaJoint Maxi. Daarna ArdaJoint Maxi al mengend toevoegen tot een klontvrij, homogene massa ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600 rpm. Na een zogenaamde 'rijtijd' van ca. 5 minuten nogmaals kort mengen. ArdaJoint Maxi is nu gereed om te verwerken. Het mengsel kan bij 18°C ca. 2 uur verwerkt worden.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden aangebracht. Na het dof worden van de voegmortel kan men beginnen met het reinigen van het tegelwerk (Als na het aanraken met de vingertop geen voegmateriaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen). Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend wederom met een schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het tegelwerk wederom diagonaal op de voeg af te sponzen.



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



ArdaJoint Maxi

Na droging van de voegmortel (ca. 24 uur na het voegen) de resterende cementsluiser met een droge, schone doek afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging bijvoorbeeld bij sterk absorberende eigenschappen van de ondergrond dient men de voeg één of meerdere malen na te bevochtigen.

Advies:

- Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor aaneensluitende oppervlakken adviseren wij voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de ondergrond onder dezelfde verwerkingsomstandigheden in te voegen.
- Binnen een periode van 28 dagen na het afvoegen de voegen niet reinigen met in water opgeloste reinigingsmiddelen. Alleen schoon leidingwater gebruiken.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct reinigen met water.

Technische kenmerken

Samenstelling	voegmortel
Mengverhouding	ca. 5,2 l water op 25 kg of ca. 1,0 l water op 5 kg
Voegbreedte	van 2 tot 20 mm
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25
Verbruik	ca. 0,3 – 0,8 kg/m ² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte
Verwerkingstijd	ca. 2 uur na mengen (bij 18°C)
Beloopbaar	na ca. 12 uur
Belastbaar	na ca. 24uur
Waterdichtheid	voldoet aan de verhoogde waterafstotende CG2 eisen conform EN 13888

Kleur	Verpakking	Artikelnummer
grijs	zak 5 kg	120930
grijs	zak 25 kg	120931
manhattan	zak 5 kg	120840
manhattan	zak 25 kg	120841
antraciet	zak 5 kg	122681
antraciet	zak 25 kg	122680

Opslag en stabiliteit

Koel en droog. Gedurende 12 maanden houdbaar (in originele verpakking).

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infoln@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be



The Adhesive Company