



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



ArdaJoint Speciaal

Water- en vuilafwijzend

Product

Hydraulisch uithardende voegmortel voor het voegen van keramische bekledingen. Ardal ArdaJoint Speciaal is water- en vuilafwijzend, biedt een hoge, zekere flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès en hardt scheurvrij uit. ArdaJoint Speciaal is smeug en makkelijk te verwerken, vorstbestendig en waterdampdiffusieopen. Chromaatvrij. Geschikt voor voegen van 1 - 6 mm.

Toepassingen

ArdaJoint Speciaal is geschikt voor het voegen van keramische wand- en vloerbekledingen, grèstegels, porcellanato grès, splijttegels, glasmosaïek en niet verkleuringsgevoelige natuursteensoorten* binnen en buiten. Ook geschikt op ondergronden met vloerverwarming en vooral voor het voegen van keramische bekledingen met een gevoelige oppervlakte. Bij voegbreedten tot 20 mm adviseren wij de toepassing van Ardal ArdaJoint Maxi. Bij voegbreedten tot 15 mm en in sterk belaste natte ruimtes Ardal ArdaJoint Flex. Bij hoge chemische en mechanische belasting adviseren wij Ardal Unipox epoxyvoeg.

* vooraf testen om vlekvorming te voorkomen.

Eigenschappen

- Voor voegbreedten van 1 tot 6 mm.
- Voor wand en vloer.
- Smeug, makkelijk te verwerken.
- Waterdampdiffusieopen.
- Waterafwijzend met pareffect.
- Hoge flankenhechting, zelfs bij porcellanato grès.

Verwerking

Ondergrond: Voor het begin van de werkzaamheden de voegen eventueel uitkrabben en de ondergrond reinigen. De voegflanken moeten schoon zijn en vrij zijn van lijm/mortelresten. Tevens moeten de voegen voldoende diep zijn. Het is belangrijk dat de ondergrond gelijkmatig droog is. Verschillen in vochtige plaatsen in de ondergrond kan vlekvorming of kleurverschil in het voegmateriaal veroorzaken. Dit heeft geen nadelige invloed op de kwaliteit van het voegmateriaal.

Verwerken: ArdaJoint Speciaal niet bij omgevings- en ondergrondtemperatuur onder de +5°C verwerken. Geadviseerde verwerkingstemperatuur: +5°C en + 30°C.

Mengen: In een schone aanmaakemmer schoon en koud water gieten. Ca. 7,0 liter water bij 25 kg ArdaJoint Speciaal. Ca. 1,4 liter water bij 5 kg ArdaJoint Speciaal. Daarna ArdaJoint Speciaal al mengend toevoegen tot een klontvrij, homogene massa ontstaat. Dit mengen gebeurt met een mixer met ca. 600 rpm. Na een zogenaamde 'rijptijd' van ca. 5 minuten nogmaals kort mengen. Het mengsel is nu gereed om te verwerken. Het mengsel kan bij 18°C ca. 2 uur verwerkt worden.

Aanbrengen: Het vers aangemaakte voegmateriaal kan nu met een voegspaan, rubberspatel of vloerwisser voegvullend, dus diep genoeg in de voeg worden aangebracht. Na het dof worden van de voegmortel kan men beginnen met het reinigen van het tegelwerk (Als na het aanraken met de vingertop geen voegmateriaal op de vingertop achterblijft is de voeg gereed voor afsponzen). Met een schone, vochtige spons het tegelwerk eerst diagonaal afsponzen. Daarna aansluitend wederom met een schone, vochtige spons de voeg strak afwerken door het tegelwerk wederom diagonaal op de voeg af te sponzen.



ArdaJoint Speciaal

Na droging van de voegmortel (ca. 24 uur na het voegen) de resterende cementsluiser met een droge, schone doek afwrijven. Vers gevoegde ondergronden tegen tocht en direct zonlicht beschermen. Bij te snelle droging bijvoorbeeld bij sterk absorberende eigenschappen van de ondergrond dient men de voeg één of meerdere malen na te bevochtigen.

Advies:

- Geringe kleurnuances zijn mogelijk. Voor aaneensluitende oppervlakken adviseren wij voegmateriaal uit dezelfde charge toe te passen en de ondergrond onder dezelfde verwerkingsomstandigheden in te voegen.
- Binnen een periode van 28 dagen na het afvoegen de voegen niet reinigen met in water opgeloste reinigingsmiddelen. Alleen schoon leidingwater gebruiken.

Reinigen van het gereedschap: Gereedschap direct reinigen met water.

Technische kenmerken

Samenstelling	voegmortel
Mengverhouding	ca. 7 l water op 25 kg of ca. 1,4 l water op 5 kg
Voegbreedte	van 1 tot 6 mm
Verwerkingstemperatuur	tussen +5°C en +25°C
Verbruik	ca. 0,4 - 4,0 kg/m ² afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte
Verwerkingstijd	ca. 2 uur na mengen (bij 18°C)
Beloopbaar	na ca. 12 uur
Belastbaar	na ca. 24 uur
Waterdichtheid	voldoet aan de verhoogde waterafstotende CG2 eisen conform EN 13888

Kleur	Verpakking	Artikelnummer
wit	doos 5 kg	120810
wit	zak 25 kg	120811
zilvergrijs	doos 5 kg	120640
zilvergrijs	zak 25 kg	120641
manhattan	doos 5 kg	120440
grijs	doos 5 kg	120600
grijs	zak 25 kg	120601
antraciet	doos 5 kg	120430
pergamon	doos 5 kg	120520
pergamon	zak 25 kg	120521

Opslag en stabiliteit

Koel en droog. Gedurende 12 maanden houdbaar (in originele verpakking).

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be