



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# Ardafix T1

## Tegelmortellijm

### Product

Ardal Ardafix T1 is na toevoeging van water een gebruiksklare, hydraulisch uithardende tegelmortellijm. Geschikt voor wand en vloer. Voor binnen toepassingen. Ardafix T1 voldoet aan de eisen C1 T.

### Toepassingen

Mortellijm C1 T is geschikt voor het verlijmen van keramische tegels klein tot groot formaat (tot 2000 cm<sup>2</sup>), wand en vloer - binnen.

### Eigenschappen

- Voor keramische tegels en plavuizen.
- Voor wand en vloer.

### Verwerking

**Ondergrond:** De ondergrond moet vast, droog en vrij van verontreinigingen of scheidingslagen zijn. Geschikte ondergronden voor Ardafix T1 zijn b.v.: beton, licht- en gasbeton, cement-, kalk- en gipspleisterwerk, gipskarton- en gipsvezelplaten, cementdekvloeren, egalisatiemortel. Calciumsulfaatgebonden vloeren moeten worden geschuurd en dienen vrij van stof en voldoende droog te zijn.

#### Restvochtgehalte:

Cementdekvloeren	<2,0%
Calciumsulfaatgebonden estrichen	<0,5%

**Voorstrijken:** Ardal Primer voor zuigende en gipsgebonden ondergronden. Ardal Primer Express voor niet-zuigende ondergronden binnen.

**Verwerking:** Ardafix T1 niet bij temperaturen onder +5°C verwerken.

**Mengen:** Ardafix T1 wordt met leidingwater in een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 25 kg mortelpoeder wordt ca. 6 – 6,5 l water in het kuip gegoten. Voor het mengen wordt een mengmachine geadviseerd. Na een rijtijd van ca. 5 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgeroerd en is daarna direct verwerkbaar. Het aangemengde materiaal kan ca. 3 uur worden verwerkt.

**Aanbrengen van de lijm:** Ardafix T1 wordt van te voren met de gladde zijde van een tandspaan in een dunne laag op de ondergrond aangebracht. Aansluitend wordt in de verse contactlaag nieuwe mortel aangebracht en met een voor het tegelformaat geschikte tandspaan afgekamd. Er mag slechts zoveel ondergrond met mortel worden vóórgelijmd, dat de te verlijmen producten nog in het verse lijmbed kunnen worden geschoven. De inlegtijd (open tijd) bedraagt, afhankelijk van omgevings- en ondergrondvoorwaarden, ca. 20 minuten. Dubbele verlijming is vereist bij tegels met een oppervlakte groter dan 1100 cm<sup>2</sup> voor vloeren en groter dan 500 cm<sup>2</sup> voor muren. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

**Bostik**

The Adhesive Company



## LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# Ardafix T1

### Verbruik en vertanding

Aanbevolen tandspaan in mm	Tegelformaat (cm <sup>2</sup> )	Ca. verbruik droge mortel in kg/m <sup>2</sup>
6 x 6 x 6	Muur binnen < 120	3,5 (enkelzijdige verlijming)
	Muur binnen 120 - 500	3,5 (enkelzijdige verlijming)
	Vloer binnen 50 - 300	3,5 (enkelzijdige verlijming)
9 x 9 x 9	Muur binnen 500 - 2000	6,0 (dubbelzijdige verlijming)
	Vloer binnen 300 - 500	4,5 (enkelzijdige verlijming)
	Vloer binnen 500 - 1100	4,5 (enkelzijdige verlijming)
	Vloer binnen 1100 - 2000	7,0 (dubbelzijdige verlijming)

### Technische kenmerken

Open tijd	± 20 min.
Correctietijd	± 20 min.
Potife	± 3 uur
Opvoegen na	± 24 uur
Beloopbaar na	± 24 uur

Kleur  
grijs

Verpakking  
zak 25 kg

Artikelnummer  
123864

### Opslag en stabiliteit

Koel en droog. 12 maanden houdbaar.

### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)

**Bostik**  
The Adhesive Company