



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



Ardal Marmor MB

Witte marmerlijm

Product

Ardal Marmor MB is na toevoeging van water een gebruiksklare, hydraulisch uithardende, flexibele mortellijm voor laagdiktes van 4 - 20 mm. De afgebonden lijm mortel is duurzaam bestand tegen vocht en vorstbestendig. Ardal Marmor MB voldoet aan de eisen C1 TE volgens EN 12004. Ardal Marmor MB is chromaatarm volgens TRGS 613.

Toepassingen

Marmor MB is geschikt voor het lijmen van grootformaat natuursteenplaten, keramische tegels en plavuizen, ook porcellanato grès, op vloervlakken binnen en buiten. Ook geschikt voor vloerverwarming.

Eigenschappen

- Voor laagdiktes van 4 tot 20 mm.
- Voor natuursteenplaten.
- Watervast en vorstbestendig.
- Voor vloerverwarming.

Verwerking

Ondergrond: De ondergrond moet vast, draagkrachtig, droog en vrij van stof, verontreinigingen of scheidingslagen zijn. De ondergrond moet aan de eisen volgens DIN 18 352 voldoen. Geschikte ondergronden zijn b.v.: beton, cement- en calciumsulfaatgebonden estrichen. Calciumsulfaatgebonden estrichen moeten worden geschuurd en dienen vrij van stof en voldoende droog te zijn (restvochtgehalte max. 0,5%). Bij sterk zuigende ondergronden wordt een voorstrijk met Ardal Primer geadviseerd. Bij het lijmen op verwarmingsestrichen let op het ZDB-merkblad: 'Keramische Fliesen und Platten, Naturwerksteine und Betonwerksteine auf beheizten zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen'; stand: september 1995.

Mengen: Marmor MB wordt met leidingwater in een schone kuip klontvrij gemengd. Voor 25 kg mortelpoeder wordt ca. 5 l water in de kuip gegoten. Voor het mengen wordt een mengmachine geadviseerd. Na een rijtijd van ca. 3 minuten wordt de mortel nogmaals kort doorgeroerd en is daarna direct verwerkbaar. Het aangemaakte materiaal kan 2 uur worden verwerkt.

Verwerking: Marmor MB niet bij temperaturen onder +5°C verwerken. Dilatievoegen in keramische bekledingen volgens voorschrift aanbrengen. Marmor MB wordt vooraf met de gladde zijde van een tandspaan in een dunne laag op de ondergrond aangebracht. Aansluitend wordt in de verse contactlaag nieuwe mortel aangebracht en met een geschikte tandspaan met een grove vertanding afgekamd. Er mag slechts zoveel ondergrond met mortel worden vóórgelijmd, dat de te verlijmen producten nog in het verse lijmbed kunnen worden geschoven. De inlegtijd (open tijd) bedraagt, afhankelijk van omgevings- en ondergrondvoorwaarden, ca. 20 minuten. Let op dat buiten en in sterk belaste ruimtes de keramische bekledingen volvlakkig worden gelijmd. Hiervoor wordt het lijmen volgens Buttering-Floating-Methode geëist. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het veiligheidsinformatieblad (VIB).



Ardal Marmor MB

Technische kenmerken

Basis	kunsthars- en trassgemodificeerde, cementaire, droge mortel
Mengverhouding	25 kg poeder op ca. 5 l water
Verwerkingstijd	ca. 2 uur - afhankelijk van de temperatuur
Verbruik	1,6 kg per mm laagdikte en m ²
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C
Open tijd	ca. 20 minuten - afhankelijk van de temperatuur en de zuigkracht van de ondergrond
Beloop-/vervoegbaar	op z'n vroegst na 24 uur
Vol belastbaar	na ca. 28 dagen
Giscode	ZP 1

Kleur
wit

Verpakking
zak 25 kg

Artikelnummer
120595

Opslag en stabiliteit

Koel en droog. 12 maanden houdbaar.

Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infonl@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be