



LIJMSYSTEMEN VOOR PROFESSIONALS



# Ardal Marmorschlämme Witte hechtbrug voor het lijmen van natuursteen

## Product

Ardal Marmorschlämme is een hydraulisch uithardende, trasshoudende, witte hechtbrug voor het lijmen van natuursteen. Marmorschlämme is smeug en makkelijk te verwerken, houdt verkleuringen tegen en is binnen en buiten toepasbaar. Marmorschlämme is chromaatarm volgens TRGS 613.

## Toepassingen

Marmorschlämme is geschikt voor het maken van een vaste verbinding bij het lijmen volgens de dikbedmethode en ter hechtverbetering op een dicht en vochtig mortelbed. Geschikt voor het lijmen van natuursteen, keramiek en betonwerksteen.

## Eigenschappen

- Smeug en gemakkelijk te verwerken.
- Houdt verkleuringen tegen.
- Voor binnen en buiten.

## Verwerking

**Ondergrond:** De ondergrond moet vast, draagkrachtig en vrij van losse delen, stof, verontreinigingen en scheidingslagen (b.v. olie) zijn.

**Mengen:** In een schone kuip wordt ca. 6,5 l water gegoten en met 25 kg Ardal Marmorschlämme met een geschikte mixer klompvrij en homogeen gemengd. Na een rijptijd van ca. 3 minuten wordt het materiaal nogmaals kort doorgeroerd. De verwerkingstijd bij +20°C bedraagt ca. 2 uur.

**Verwerking:** Marmorschlämme niet bij temperaturen onder +5°C verwerken. Marmorschlämme wordt met kwast op de rugzijde van de te verlijmen natuursteenplaten aangebracht. Als alternatief bij gelijkmatige dikke natuursteenplaten, wordt Marmorschlämme met behulp van een tandspaan ook direct in het mortelbed aangebracht. In beide gevallen geschiedt het lijmen 'nat in nat', de bekledingen moeten binnen 15 minuten worden gelijmd. In geval van twijfel raden wij een proefverlijming aan. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst het Veiligheidsinformatieblad (VIB).



## Ardal Marmorschlämme

### Technische kenmerken

Basis	kunststofgemodificeerd, cementair bindmiddel met geselecteerde vulstoffen en toevoegingen
Mengverhouding	25 kg poeder op ca. 6,5 l water
Verwerkingstijd	ca. 2 uur - afhankelijk van de temperatuur
Verbruik	1,5 kg/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerking bovenste bekleding	'nat in nat', max. binnen 15 minuten
Giscode	ZP 1

Kleur  
wit

Verpakking  
zak 25 kg

Artikelnummer  
121070

### Opslag en stabiliteit

Koel en droog. 12 maanden houdbaar.

### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)